



## APPRET EP 453

# VITACOLOR

### Apprêt époxy 2K forte épaisseur



**Définition :** Apprêt époxy bi-composant durcissant par adduct polyamide contenant des pigments inhibiteurs de corrosion.  
Séchage rapide et résistance à la corrosion.  
AFNOR T 30 003 - Famille 1 - Classe 6b

**Destination :** Pour intérieur et extérieur.  
Charpentes métalliques  
Adhérence sur acier, béton, aluminium et galvanisé.  
Ce primaire assure une protection anticorrosion en environnement agressif.  
Ponçable, recouvrable par une laque époxy ou polyuréthane.

#### Caractéristiques d'identification :

<b>Présentation</b>	Peinture liquide bi-composants
<b>Nature</b>	Résine époxy et adduct polyamide
<b>Aspect</b>	Satiné/ mat
<b>Teinte</b>	Blanc cassé / Gris
<b>Réf durcisseur</b>	45300000
<b>Proportion durcisseur</b>	15/4 en volume et 15 % en poids soit 100/15
<b>Pot life</b>	5 à 6 heures
<b>Extrait sec en poids du mélange</b>	(68+/-3) %
<b>Extrait sec en volume du mélange</b>	(51 +/-3) %
<b>Teneur en COV</b>	Nous consulter
<b>Densité du mélange</b>	1,38 +/-0,05
<b>Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec</b>	Hors poussière: 30 min
	Manipulable : 1 heure
	Durcissement complet: 7 jours
<b>Recouvrabilité</b>	Minimum : 60 minutes et maximum 48 heures
<b>Épaisseur recommandée</b>	60-200 microns
<b>Rendement</b>	Pratique 6 m <sup>2</sup> par L de peinture diluée suivant Teinte et mode d'application.
<b>Viscosité livraison</b>	THIXO

**Application :**

	<b>Pistolet pneumatique:</b>	5 à 20% de T.19/T.52 selon le matériel d'application
	<b>Pistolet électrostatique:</b>	5 à 20% de T.19/T.52 selon le matériel d'application
	<b>Pistolet airless:</b>	5 à 15 % suivant la température pour une viscosité de 30s DILUANT : idem ci-dessus
	<b>Brosse</b>	PAE, uniquement pour petites surfaces.

---

**Conditionnement :** KIT 15 L /4 L - 4L / 1L

---

**Conservation :** 12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés  
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

---

**Hygiène et sécurité :** Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
La fiche de données de sécurité correspondante

---

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 28/10/2014