

## FINITION GA 245



### Finition Glycéro sans aromatique séchage rapide



**Définition :** Laque glycérophtalique sans Hydrocarbures aromatiques à séchage rapide.  
Bonne stabilité du brillant à l'extérieur et résistance aux intempéries  
AFNOR T 30 003 - Famille 1 - Classe 4a.




**Destination :**

- Pour intérieur et extérieur abrité
- Métaux ferreux : après décalaminage, dérouillage, dégraissage
- Métaux non ferreux : après dégraissage suivi d'une couche de Wash Primer série 600
- Sur système avec primaire GA 231
- Bois et panneaux de particules en système avec notre apprêt 245.

### Caractéristiques d'identification :

Présentation	Peinture liquide mono composante
Nature	Résine moyenne en huile
Aspect	Brillant ou satiné
Teinte	Toutes teintes
Extrait sec en poids	(53+/-3) %
Extrait sec en volume	(40+/-3) %
Densité	1 à 1.25 +/-0,05 variable selon les teintes
Point éclair	>30°C NFT 30.050
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière : 30 min
	Manipulable : 1H15 heure
	Dur : 24 heures 75 sec dureté PERSOZ
La peinture atteint sa dureté max après 10 à 15 jours. Peut être accéléré au four à 80°C pendant 30 min.	
Epaisseur recommandée	30 à 80 microns
Rendement	Pratique 6 à 10 m <sup>2</sup> par KG de peinture diluée suivant teinte et mode d'application. Selon expérience clientèle : 500g/m <sup>2</sup> pour 140-150 µm
Viscosité livraison	120 s CF4 à 20 °C NFT 30.014

**Application :**

	<b>Pistolet pneumatique</b>	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.24 / T.36 / T.52
	<b>Pistolet électrostatique</b>	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.24 / T.36 / T.52
	<b>Brosse</b>	PAE

---

**Conditionnement :** 5 Kg - 25 Kg - 200 Kg

---

**Conservation :** 6 mois en bidons d'origine fermés et non entamés  
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

---

**Hygiène et sécurité :** Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
La fiche de données de sécurité correspondante

---

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 12 novembre 2012