



VITACOLOR

REVETEMENT ANTICORROSION Chromate FREE AEROSOL ET PEINTURE



Definition : Impression phosphatant phénolique au phosphate de ZINC
Séchage rapide, bon pouvoir couvrant.
Protection anticorrosive extrême des supports non peints en acier, Zinc, aluminium remis à nu. Tenue température en continue 200°C / 300°C en pointe.

Destination : Métaux ferreux : élimination totale de la rouille par abrasion, brossage ou grattage
Aluminium, galvanisé, métaux non ferreux : traitement au dérochant suivi d'un séchage complet

Identification characteristics:

Présentation	Aérosol ou Peinture liquide monocomposante
Nature	Résine époxy-butyr-al-phénolique au phosphate de zinc
Aspect	Satin-mat
Teinte	Toute teinte
Extrait sec en poids	(62+/-3) %
Extrait sec en volume	(45+/-3) %
Densité	1.20 +/-0,05 variable selon les teintes
Point éclair	>30°C NFT 30.050
Séchage à 20°C, HR 60% et 30 um sec	Hors poussière: Aérosol :10 min / Peinture: 1 heures
	Manipulable : Aérosol :20 min / Peinture: 2 heures
	Dur : 24 heures
Epaisseur recommandée	15-50 microns
Rendement	10 to 15 m ² par KG de peinture diluée suivant Teinte et mode d'application. 1 to 2m ² par Aérosol suivant Teinte et mode d'application.
Viscosité livraison	50-100 CF4 at 20 °C NFT 30.014

Application:

	Pistolet pneumatique :	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.19
	Pistolet électrostatique :	15 à 20 % suivant la température ambiante pour 25-30s CF4 à 20°C Avec diluant T.19
	Brosse	PAE

Rappel : l'efficacité anticorrosive d'un revêtement est directement fonction des soins apportés à la réparation du support

Conditionnement : Aérosols - 1 Kg - 5 Kg - 25 Kg

Conservation : 6 mois en bidons d'origine fermés et non entamés
Aérosols : 3 ans
Stocker dans un local ventilé à une température entre +5°C et 35°C

Hygiène et sécurité : Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 12/12/2018