

VITAGAZ 790 - 2 % COV

VITACOLOR

Finition de revoilage hydro



Définition :

Peinture hydrodiluable séchage rapide.
Bonne stabilité du brillant à l'extérieur et résistance aux intempéries.
Bonne résistance au blocking.
Nouvelle génération de peinture à **bas COV sans Glycol**
AFNOR T 30 003 - Famille 1 - Classe 4a.


Destination :

- Pour intérieur et extérieur
- Ancienne peinture, ancienne poudre, peinture fond de moule
- Galvanisé, alu ... (Après dérochage éventuel)

Caractéristiques d'identification :

Présentation	Peinture liquide mono-composante séchage Air
Composition	Copolymère acrylique modifié
Aspect	Satiné brillant
Teinte	Toute teinte
Extrait sec en poids	(40+/-3) % Suivant les teintes
Extrait sec en volume	(40+/-3) %
Teneur en COV	10-18 g/L de COV
Densité	1.0 +/-0,03 variable selon les teintes
PH	8.5-9
Epaisseur recommandée	10-20 microns
Rendement	27 m ² /L pour 15 µm sec
Viscosité livraison	20-30 sec Ca4

Application :

	Pistolet pneumatique	PAE
	Trempe	Nous consulter

Mise en œuvre :

- **Préparation du support :** Nettoyage, dégraissage
- **Application :**
 - Application de la peinture prête à l'emploi

Conditionnement : 5 L / 25 L / 200 L / 1000 L

Conservation : **STOCKER A L'ABRI DU GEL**
 12 mois en bidons d'origine fermés et non entamés
 Stocker dans un local ventilé à une T°C entre +5°C et 30°C



Hygiène et sécurité : Consulter : L'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
 La fiche de données de sécurité correspondante

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Il appartient à notre clientèle de vérifier auprès de nos services qu'elle n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ces renseignements obtenus dans des conditions expérimentales sont donnés à titre indicatif et n'impliquent aucune garantie de notre part.

Date : 19/02/2014